

# 腻子粉脱落起皮怎么原因

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/1677823283123848.html>

## 范文网，为你加油喝彩！

房屋装修离不开刮腻子，刮了腻子墙面上漆才会更牢固也会更平整。我们在上了腻子之后，过一段时间会出现腻子脱落起皮的情况，但是基底还在，这种情况肯定是需要修补的。那么具体要怎么做呢？

### 腻子粉脱落起皮怎么原因

- 1、基层是否粉状，强度差，易分层
- 2、基层吸水过多导致腻子层失水过多，水化时间来不及，导致没有强度
- 3、腻子粉使用的纤维素醚凝胶温度低，施工温度高于凝胶温2022全国乙卷理综度，纤团支书维素无效，导致腻子失去强度
- 4、腻子粉保水率差，腻子无水分水化，导致腻子层无强度分层。

### 腻子起皮怎么处理

- 1、去除剥离层，重新选择专用腻子进行批刮。
- 2、对于粉化严重的施工面，建议使用10%的封闭底漆稀释剂封闭，待干后涂上相应的腻子层或其他施工。
- 3、特别是内墙腻子，尽量缩短两次腻子施工之间的时间。
- 4、施莲的古诗工过程中注意保护。 腻子施工过程中或施工后8小时内，不应让腻子渗水。

### 刮腻子注意事项

- 1、要选择好的腻子，腻子是刮腻子时需要用到的主要材料，所以如果选择了合适的腻子，这项工作也会有先决条件的保证。
- 2、刮腻子后，避免冷风直吹。  
因为如果冷风直接吹来，看似干燥的墙体实际上只是锁在墙上的湿气，对墙体本身读大学的意义不利。
- 3、刮腻子的厚度应尽量控制在2mm左右，不得超过本标准。

更多 作文 请访问 [https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92\\_0.html](https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html)

文章生成doc功能，由[范文网](https://www.wtabcd.cn/fanwen/)开发